

Artículo	ALVIT
Categoría	S3 SRC
Tallas	36-47
Encajar	11
Peso (la mitad par, talla 42)	650 gr
Metal free	No
Certificación	CE

CORTE	piel impermeable
FORRO	Forro de poliamida, con rápida absorción de la humedad, antibacteriano y altamente transpirable. Garantiza una mayor comodidad durante toda la jornada laboral. Excelente resistencia a la abrasión.
PUNTERA	Acero , acero, 200 J, libre de níquel
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	Acero acero libre de níquel
PLANTILLA	Soft-Tex. Soft-Tex. Plantilla de PE expandido, forrada con tejido antibacteriano.
SUELA	Suela BASES, óptima absorción de los impactos sobre la columna vertebral gracias al uso de PU de doble densidad. Máxima estabilidad durante la marcha.



BASES
collection

	Exigencia	Resultados
	EN ISO 20345:2011	obtenidos
CORTE		
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h ≥ 0,8	4,2
Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq ≥ 15	40,1
FORRO		
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h ≥ 2	11,1
Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq ≥ 20	97,7
PUNTERA		
Resistencia al impacto: luz libre	mm ≥ 14	16
Resistencia a la compresión: luz libre	mm ≥ 14	17
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN		
Resistencia a la perforación (EN ISO 12568: 2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
RESISTENCIA ELECTRICA		
- En condiciones de humedad (85% de humedad relativa)	MΩ ≥ 0,1	19
- En condiciones secas (30% de humedad relativa)	MΩ ≤ 1000	364
SUELA		
Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen	mm³ ≤ 150	42,5
resistencia a la flexión: ampliación de la incisión	mm ≤ 4	0
Resistencia a los hidrocarburos: cambio de volumen	% ≤ 12	1,7
Absorción de energía en el talón	J ≥ 20	27
Coefficiente de adherencia de la suela sobre	Condición A ≥ 0,31	0,54
ceramic tile with sodium lauryl sulphate	Condición B ≥ 0,36	0,45
Coefficiente de adherencia de la suela sobre	Condición C ≥ 0,19	0,28
baldozas de cerámica con glicerina	Condición D ≥ 0,22	0,25

