

Article	ASKOLD
Catégorie	S3 SRC
Pointures	36 – 48
Largeur de la chaussure	11
Poids (demi pied, pt 42)	650 gr
Metal free	No
Certificat	CE

TIGE	Cuir hydrofuge
DOUBLURE	B-Dry, en polyamide à l'absorption rapide de l'humidité, antibactérienne, hautement transpirante. Elle donne un plus haut confort pendant toute la journée de travail. Résistance à l'abrasion optimale
EMBOUT	acier, 200 Joule, nickel free
SEMELLE ANTI-PERFORATION	acier, 200 Joule, nickel free
PREMIERE DE PROPRETE	Soft-Tex.
SEMELLE	BASES, une absorption optimale des contraintes exercées sur la colonne vertébrale grâce à l'utilisation de polyuréthane double densité. Une stabilité maximale lors de la marche



BASES collection

	Requis	Résultat
	EN ISO 20345:2011	obtenu
TIGE		
Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq*h ≥ 0,8	3
Coefficient de perméabilité	mg/cmq ≥ 15	26
DOUBLURE		
Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq*h ≥ 2	11,1
Coefficient de perméabilité	mg/cmq ≥ 20	97,7
EMBOUT		
Résistance au choc	mm ≥ 14	19,5
Résistance à la compression	mm ≥ 14	16
Semelle ANTI-PERFORATION		
Résistance à la perforation (EN ISO 12568:2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
Résistance électrique		
- en lieu humide	MΩ ≥ 0,1	17
- en lieu sec	MΩ ≥ 1000	208
SEMELLE		
Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm³ ≤ 150	55
Résistance aux flexions	mm ≤ 4	65
Résistance aux hydrocarbures	% ≤ 12	0,55
Absorption du choc au talon	J ≥ 20	30
Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure	Talon ≥ 0,13	0,15
sur sol en acier lubrifié par glycérine	Plat ≥ 0,18	0,19
Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure	Talon ≥ 0,28	0,40
sol en céramique lubrifiée par détergent	Plat ≥ 0,32	0,43

Perf-Italia S.r.l. tous les droits réservés. Les données indiquées dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable en raison de l'évolution des matériaux et des articles. Version 1.3

