

Article	BALTIX LOW
Catégorie	S2 SRC
Pointures	36 - 47
Largeur de la chaussure	11
Poids (demi pied, pt 42)	430 gr
Metal free	Oui
Certificat	CE

TIGE	Microfibre imperméable
DOUBLURE	en polyamide, absorption rapide de l'humidité, antibactérienne, hautement respirante. Elle assure un grand confort durant toute la journée de travail. Résistance excellente à l'abrasion
EMBOUT	amagnétique en matériau composite, 50% plus léger qu'un embout en acier
PREMIERE DE PROPRETE	Elle a un effet d'amortissement sur toute la surface du pied, grâce à sa structure multiple en 3D en souple PU. Antistatique, transpirante, doublée en tissu anti-abrasion
SEMELLE	KEM PU double densité. Semelle plate pour une meilleure stabilité. Excellente résistance au glissement



CHEM & FOOD collection

	Requise EN ISO 20345:2011	Résultat obtenu
TIGE		
Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq*h ≥ 0,8	1,2
Coefficient de perméabilité	mg/cmq ≥ 15	20
DOUBLURE		
Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq*h ≥ 2	5,9
Coefficient de perméabilité	mg/cmq ≥ 20	53
EMBOUT		
Résistance au choc	mm ≥ 14	14
Résistance à la compression	mm ≥ 14	15,5
RESISTANCE ELECTRIQUE		
- en lieu humide	MΩ ≥ 0,1	4
- en lieu sec	MΩ ≤ 1000	178
SEMELLE		
Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm' ≤ 150	35
Résistance aux flexions	mm ≤ 4	0
Résistance aux hydrocarbures	% ≤ 12	1,2
Absorption du choc au talon	J ≥ 20	21
Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure sur sol en acier lubrifié par glycérine	Talon ≥ 0,13 Plat ≥ 0,18	0,16 0,31
Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure sol en céramique lubrifiée par détergent	Talon ≥ 0,28 Plat ≥ 0,32	0,29 0,45

Les données techniques sont basées sur les données fournies par les fabricants. Les données sont susceptibles de modification sans avis préalable et raison de l'évolution des matériaux et des articles. Version 1.0

