PERF

PRODUCT PERFORMANCE PASSION



Artículo	**BEAUFORT CAP**
Categoría	S3 CI SRC
Tallas	36–48
Encajar	11
Peso (la mitad par, talla 42)	690 gr
Metal free	SI
Certificación	CE

E·LITE S

Rain & Cold

collection

CORTE	**TOP37 piel flor impermeable, resistente a aceites e hidrocarburos. Tirantes laterales para facilitar la calzadura**
FORRO	**lana sintética para aislamiento térmico**
PUNTERA	**en material compuesto amagnético, un 50% más ligera que el acero**
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	**amagnética en material compuesto, un 40% más ligera y flexible que las láminas de acero. Al mismo tiempo garantiza una mayor protección cubriendo el 100% de la superficie. Certificada según EN ISO 12568:2010**
PLANTILLA	**en poliuretano expandido de 10 mm, forrada con tejido antibacteriano**
SUELA	**óptima absorción de las solicitaciones sobre la columna vertebral, gracias al uso de PU expandido combinado con el efecto memoria y a la amplia superficie de contacto del área**

TOP37 TOP DEFENCE

Shield PRO PSD TECHNOLOGY

CORTE	**Exigencia EN ISO 20345:2011**		**Resultados obtenidos**
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h	≥ 0,8	4,2
Coeficiente de permeabilidad	mg/cmq	≥ 15	40,1
FORRO			
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h	≥ 2	11,1
Coeficiente de permeabilidad	mg/cmq	≥ 20	97,7
PUNTERA			
Resistencia al impacto: luz libre	mm	≥ 14	16
Resistencia a la compresión: luz libre	mm	≥ 14	17
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN			
Resistencia a la perforación (EN ISO 12568: 2010)	N	≥ 1100	≥ 1100
RESISTENCIA ELECTRICA			
- En condiciones de humedad (85% de humedad relativa)	MΩ	≥ 0,1	19
- En condiciones secas (30% de humedad relativa)	MΩ	≤ 1000	364
SUELA			
Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen	mm^3	≤ 150	42,5
resistencia a la flexión: ampliación de la incisión	mm	≤ 4	0
Resistencia a los hidrocarburos: cambio de volumen	%	≤ 12	1,7
Absorción de energía en el talón	J	≥ 20	27
Coeficiente de adherencia de la suela sobre	Condición A	≥ 0,31	0,54
ceramic tile with sodium lauryl sulphate	Condición B	≥ 0,36	0,45
Coeficiente de adherencia de la suela sobre	Condición C	≥ 0,19	0,28
baldosas de cerámica con glicerina	Condición D	≥ 0,22	0,25

Perf Italia Srl, todos los derechos reservados. Los datos presentados en esta hoja de datos están sujetos a cambios sin previo aviso debido a la evolución de los materiales y objetos. versión 1.0