

Articolo	BEAUFORT CAP
Categoria	S3 CI SRC
Misure	38 - 46
Calzata	11
Peso (mezzo paio, tg 42)	690 gr
Metal free	Si
Certificazione	CE

TOMAIO	TOP37 pelle fiore impermeabile, con resistenza agli olii e idrocarburi. Tiranti laterali per facilitare la calzata
FODERA	lana sintetica per isolamento termico
PUNTALE	in materiale composito amagnetico, 50% più leggero dell'acciaio
LAMINA	amagnetica in materiale composito, 40% più leggera e flessibile rispetto alle lamine di acciaio. Allo stesso tempo garantisce maggiore protezione ricoprendo il 100% della superficie. Certificata EN ISO 12568:2010
FOOTBED	in poliuretano 10mm espanso, foderato con tessuto antibatterico
SUOLA	ottimale assorbimento delle sollecitazioni sulla colonna vertebrale, grazie all'utilizzo di PU espanso combinato all'effetto memoria e alla superficie concava dell'area

TOP37

TOP
DEFENCE

Shield PRO

PSD
TECHNOLOGY



E-LITE S
Rain & Cold

	Requisito	Risultato
TOMAIO	EN ISO 20345:2011	ottenuto
Permabilità al vapor d'acqua	mg/cm ² *h ≥ 0,8	3,3
Coefficiente di permeabilità	mg/cm ² ≥ 15	37
FODERA		
Permabilità al vapor d'acqua	mg/cm ² *h ≥ 2	7,7
Coefficiente di permeabilità	mg/cm ² ≥ 20	71,6
PUNTALE		
Resistenza all'urto: altezza libera	mm ≥ 14	14
Resistenza alla compressione: altezza libera	mm ≥ 14	14
LAMINA		
Resistenza alla perforazione (EN ISO 12568:2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
RESISTENZA ELETTRICA		
- in ambiente umido (85% umidità relativa)	MΩ ≥ 0,1	300
- in ambiente secco (30% umidità relativa)	MΩ ≤ 1000	650
SUOLA		
Resistenza all'abrasione: perdita di volume	mm' ≤ 150	45
Resistenza alle flessioni: allargamento intaglio	mm ≤ 4	1,5
Resistenza agli idrocarburi: variazione volume	% ≤ 12	1,1
Assorbimento di energia del tacco	J ≥ 20	23
Coefficiente di aderenza del battistrada su		
suolo in acciaio lubrificato da glicerina	tacco a 7° ≥ 0,13	0,15
in piano	≥ 0,18	0,19
Coefficiente di aderenza del battistrada su		
tacco a 7°	≥ 0,28	0,33
in piano	≥ 0,32	0,46

Versione 1.0

