

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Artikel                         | <b>CORK</b>     |
| Kategorie                       | <b>S1 P SRC</b> |
| Größen                          | <b>36 - 47</b>  |
| Fit                             | <b>11</b>       |
| Gewicht (halbes Paar, Größe 42) | <b>630gr</b>    |
| Metallfrei                      | <b>Nein</b>     |
| Zertifizierung                  | <b>CE</b>       |

|                   |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBERE</b>      | Wildledersciata                                                                                                                                                                                 |
| <b>FUTTER</b>     | aus Polyamid gefertigt, mit schneller Feuchtigkeitsaufnahme, antibakteriell und sehr atmungsaktiv. Sie sorgt für mehr Komfort während des gesamten Arbeitstags. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit |
| <b>ZEHENKAPPE</b> | Stahl, 200 Joule, nickelfrei                                                                                                                                                                    |
| <b>FOIL</b>       | Stahl, Nickelfrei                                                                                                                                                                               |
| <b>FUSSBETT</b>   | Soft-Tex. PE-Schaum-Einlegesohle, ausgekleidet mit antibakterieller Stoff.                                                                                                                      |
| <b>SALT</b>       | <b>BASES</b> , optimale Absorption von Belastungen auf die Wirbelsäule dank der Verwendung von Dual-Density PU. Maximale Stabilität beim Gehen                                                  |



## BASES collection

|                                                        | Requisito                   | Risultato |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
|                                                        | EN ISO 20345:2011           | ottenuto  |
| <b>TOMAIO</b>                                          |                             |           |
| Wasserdampfpermeabilität                               | mg/cm <sup>2</sup> *h ≥ 0,8 | 5,1       |
| Permeabilitätskoeffizient                              | mg/cm <sup>2</sup> ≥ 15     | 47,8      |
| <b>MEMBRAN</b>                                         |                             |           |
| Wasserdampfdurchlässigkeit                             | mg/cm <sup>2</sup> *h ≥ 2   | 11,1      |
| Permeabilitätskoeffizient                              | mg/cm <sup>2</sup> ≥ 20     | 97,7      |
| <b>TIP</b>                                             |                             |           |
| Aufprallwiderstand: Kopffreiheit                       | mm ≥ 14                     | 19,5      |
| Druckfestigkeit: Kopffreiheit                          | mm ≥ 14                     | 16        |
| <b>FOIL</b>                                            |                             |           |
| Stichwiderstand (EN ISO 12568:2010)                    | N ≥ 1100                    | ≥ 1100    |
| <b>ELEKTRISCHER WIDERSTAND</b>                         |                             |           |
| feuchte (85 % relative Luftfeuchtigkeit)               | MΩ ≥ 0,1                    | 17        |
| in trockener Umgebung (30 % relative Luftfeuchtigkeit) | MΩ ≤ 1000                   | 208       |
| <b>SOHLE</b>                                           |                             |           |
| Abriebfestigkeit: Volumenverlust mm <sup>3</sup>       | ≤ 150                       | 55        |
| Widerstand gegen Biegen: Kerbenvergrößerung mm         | ≤ 4                         | 65        |
| Widerstand gegen Kohlenwasserstoffe: %ige Veränderung  | ≤ 12                        | 0,55      |
| Fersenenergieabsorption                                | J ≥ 20                      | 30        |
| Profilgriffkoeffizient an der Ferse bei 7°             | ≥ 0,13                      | 0,15      |
| Boden in Stahl, mit Glycerin geschmiert                | , in Flat ≥ 0,18            | 0,19      |
| Profil-Griffkoeffizient an der Ferse bei 7°            | ≥ 0,28                      | 0,40      |
| keramischer Boden mit Waschmittel geschmiert           | auf flacher ≥               | 0,43      |
|                                                        | 0,32                        |           |

Per-Italia S.p.A. tutti i diritti riservati. I dati riportati in questa scheda tecnica sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e degli articoli. Versione 1.1

