

Artículo	CORK
Categoría	S1 P SRC
Tallas	36 - 47
Encajar	11
Peso (la mitad par, talla 42)	630 gr
Metal free	No
Certificación	CE

CORTE	piel serraje
FORRO	de poliamida, con absorción rápido de la humedad, antibacteriana, altamente transpirable. Asegura mayor confort durante toda la jornada laboral. Optima resistencia a la abrasión.
PUNTERA	acero resistente a 200 J, sin níquel
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	acero, sin níquel
PLANTILLA	Soft-Tex. en PE espanso, con tejido antibacteriano
SUELA	BASES , una óptima absorción de las tensiones en la columna vertebral a través del uso de PU de doble densidad. Máxima estabilidad al caminar



BASES collection

	Exigencia	Resultados
	EN ISO 20345:2011	obtenidos
CORTE		
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h $\geq 0,8$	5,1
Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq ≥ 15	47,8
FORRO		
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h ≥ 2	11,1
Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq ≥ 20	97,7
PUNTERA		
Resistencia al impacto: luz libre	mm ≥ 14	19,5
Resistencia a la compresión: luz libre	mm ≥ 14	16
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN		
Resistencia a la perforación (EN ISO 12568: 2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
RESISTENCIA ELECTRICA		
- En condiciones de humedad (85% de humedad relativa)	M Ω $\geq 0,1$	17
- En condiciones secas (30% de humedad relativa)	M Ω ≤ 1000	208
SUELA		
Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen	mm ³ ≤ 150	55
resistencia a la flexión: ampliación de la incisión	mm ≤ 4	65
Resistencia a los hidrocarburos: cambio de volumen	% ≤ 12	0,55
Absorción de energía en el talón	J ≥ 20	30
Coefficiente de adherencia de la suela sobre	talón a 7 ° $\geq 0,13$	0,15
suelo en acero lubricado por glicerina	en el plan $\geq 0,18$	0,19
Coefficiente de adherencia de la suela sobre	talón a 7 ° $\geq 0,28$	0,40
suelo de cerámica lubricados por el detergente	en el plan $\geq 0,32$	0,43

Perf-Italia Srl, todos los derechos reservados. Los datos presentados en esta hoja de datos están sujetos a cambios sin previo aviso debido a la evolución de los materiales y objetos. Versión 1.1

