

Artikel	COUGAR LOW
Kategorie	S3L CI SR FO
Größen	36 - 47
Fit	11
Gewicht (halbes Paar, Größe 42)	550 gr
Metallfrei	Ja
Zertifizierung	CE

OBERE	Extrem abrieb- und reißfestes Gewebe, wasserdicht und atmungsaktiv
FUTTER	aus Polyamid gefertigt, mit schneller Feuchtigkeitsaufnahme, antibakteriell und sehr atmungsaktiv. Sie sorgt für mehr Komfort während des gesamten Arbeitstags. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
PUNTALE	Gefertigt aus nichtmagnetischem Verbundwerkstoff, 50 % leichter als Stahl
LAMINA	Nichtmagnetisches Verbundwerkstoff, 40 % leichter und flexibler als Stahlbleche. Gleichzeitig garantiert sie einen besseren Schutz, indem sie 100 % der Oberfläche bedeckt. EN ISO 12568:2010 zertifiziert
FOOTBED	aus 10 mm Polyurethanschaum, ausgekleidet mit antibakteriellem Stoff
SUOLA	optimale Absorption von Belastungen auf die Wirbelsäule, dank der Verwendung von PU-Schaum in Kombination mit dem Gedächtniseffekt und der konkaven Oberfläche des Bereichs



PREDATOR collection

OBERE	Anforderung EN ISO 20345:2022	Ergebnis erhalten
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h ≥ 0,8	4,2
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ² ≥ 15	40,1
FUTTER		
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h ≥ 2	11,1
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ² ≥ 20	97,7
ZEHENKAPPE		
Aufprallfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	24
Druckfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	19
LAMINA		
Durchstichwiderstand (EN ISO 12568:2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
ELEKTRISCHER WIDERSTAND		
in feuchter Umgebung (85 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≥ 0,1	19
in trockener Umgebung (30 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≤ 1000	364
SOHLE		
Abriebfestigkeit: Volumenverlust mm ³	≤ 150	42,5
Biegefestigkeit: Kerbenvergrößerung	mm ≤ 4	0
Resistenz gegen Kohlenwasserstoffe: %ige Veränderung	≤ 12	1,7
≥ 20 Ferse-Energieabsorption		27
Profil-Griffkoeffizient an der	Ferse bei 7° ≥ 0,13	0,14
Boden in Stahl, geschmiert mit Glycerin	in Flat ≥ 0,18	0,24
Profil-Griffkoeffizient an der	Ferse bei 7° ≥ 0,28	0,60
keramischer Boden mit	Waschmittel auf	0,80
der Platte	geschmiert ≥ 0,32	

