

Articolo COUGAR LOW

Categoria S3 SRC Misure 36 - 47

Calzata 11

Peso (mezzo paio, tg 42) 550 gr Metal free Yes

Certificazione (**(E**



-REDATOR

collection

TOMAIO	Tessuto estremamente resistente alle abrasioni e allo strappo, impermeabile e traspirante
FOREN	
FODERA	in poliammide, con assorbimento rapido dell'umidità, antibatterica, altamente traspirante. Assicura maggior comfort durante l'arco dell'intera giornata lavorativa. Ottima resistenza all'abrasione
PUNTALE	in materiale composito amagnetico, 50% più leggero dell'acciaio
LAMINA	amagnetica in materiale composito, 40% più leggera e flessibile rispetto alle lamine di acciaio. Allo stesso tempo garantisce maggiore protezione ricoprendo il 100% della superficie. Certificata EN ISO 12568:2010
FOOTBED	in poliuretano 10mm espanso, foderato con tessuto antibatterico
SUOLA	ottimale assorbimento delle sollecitazioni sulla colonna vertebrale, grazie all'utilizzo di PU espanso combinato all'effetto memoria e alla superficie concava dell'area











	Requisito		Risultato
TOMAIO	EN ISO 20345:2011		ottenuto
Permabilità al vapor d'acqua	mg/cmq*h	≥ 0,8	4,2
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	≥ 15	40,1
FODERA			
Permabilità al vapor d'acqua	mg/cmq*h	≥ 2	11,1
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	≥ 20	97,7
PUNTALE			
Resistenza all'urto: altezza libera	mm	≥ 14	24
Resistenza alla compressione: altezza libera	mm	≥ 14	19
LAMINA			
Resistenza alla perforazione (EN ISO 12568:2010)	N	≥ 1100	≥ 1100
RESISTENZA ELETTRICA			
- in ambiente umido (85% umidità relativa)	ΜΩ	≥ 0,1	19
- in ambiente secco (30% umidità relativa)	ΜΩ	≤ 1000	364
SUOLA			
Resistenza all'abrasione: perdita di volume	mm ³	≤ 150	42,5
Resistenza alle flessioni: allargamento intaglio	mm	≤ 4	0
Resistenza agli idrocarburi: variazione volume	%	≤ 12	1,7
Assorbimento di energia del tacco	J	≥ 20	27
Coefficiente di aderenza del battistrada su	tacco a 7°	≥ 0,13	0,14
suolo in acciaio lubrificato da glicerina	in piano	≥ 0,18	0,24
Coefficiente di aderenza del battistrada su	tacco a 7º	≥ 0,28	0,60
suolo in ceramica lubrificato da detergente	in piano	≥ 0,32	0,80

