

Artículo	FORCE 3
Categoría	S1 P SRC
Tallas	36 - 47
Encajar	11
Peso (la mitad par, talla 42)	520 gr
Metal free	SI
Certificación	CE

CORTE	Piel serraje afelpada.
FORRO	Poliamida con rápida absorción de la humedad, antibacteriana y altamente transpirable. Garantiza una mayor comodidad durante toda la jornada laboral. Excelente resistencia a la abrasión.
PUNTERA	Material compuesto amagnetico, un 50% más ligero que el acero.
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	Material compuesto amagnetico, un 40% más ligero y flexible que el acero. Además, ofrece una mayor protección al cubrir el 100% de la superficie. Certificada EN ISO 12568:2010.
PLANTILLA	Poliuretano de 10 mm de espesor, forrado con tejido antibacteriano.
SUELA	Óptima absorción de las tensiones sobre la columna vertebral gracias al uso de PU expandido, combinado con el efecto memoria y la superficie cóncava de apoyo.



E.LITE
collection

	Exigencia	Resultados
	EN ISO 20345:2011	obtenidos
CORTE		
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cm ² *h ≥ 0,8	4,2
Coefficiente de permeabilidad	mg/cm ² ≥ 15	40,1
FORRO		
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cm ² *h ≥ 2	11,1
Coefficiente de permeabilidad	mg/cm ² ≥ 20	97,7
PUNTERA		
Resistencia al impacto: luz libre	mm ≥ 14	16
Resistencia a la compresión: luz libre	mm ≥ 14	17
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN		
Resistencia a la perforación (EN ISO 12568: 2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
RESISTENCIA ELECTRICA		
- En condiciones de humedad (85% de humedad relativa)	MΩ ≥ 0,1	19
- En condiciones secas (30% de humedad relativa)	MΩ ≤ 1000	364
SUELA		
Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen	mm ³ ≤ 150	42,5
resistencia a la flexión: ampliación de la incisión	mm ≤ 4	0
Resistencia a los hidrocarburos: cambio de volumen	% ≤ 12	1,7
Absorción de energía en el talón	J ≥ 20	27
Coefficiente de adherencia de la suela sobre ceramic tile with sodium lauryl sulphate	Condición A ≥ 0,31	0,54
	Condición B ≥ 0,36	0,45
Coefficiente de adherencia de la suela sobre baldosas de cerámica con glicerina	Condición C ≥ 0,19	0,28
	Condición D ≥ 0,22	0,25

