

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Artículo                      | GREY OREGON |
| Categoría                     | S1 P SRC    |
| Tallas                        | 36 - 47     |
| Encajar                       | 11          |
| Peso (la mitad par, talla 42) | 460 gr      |
| Metal free                    | No          |
| Certificación                 | CE          |

|                                  |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CORTE</b>                     | Cuero de terciopelo y tejido 3D altamente transpirable.                                                                                                                               |
| <b>FORRO</b>                     | En poliamida de absorción rápida de la humedad, antibacteriano y altamente transpirable. Proporciona mayor confort durante toda la jornada laboral. Resistencia óptima a la abrasión. |
| <b>PUNTERA</b>                   | De aluminio, un 50 % más ligera que una puntera de acero.                                                                                                                             |
| <b>PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN</b> | Antimagnética, fabricada en material compuesto, un 40 % más ligera y flexible que una lámina de acero. Ofrece una mayor protección cubriendo toda la superficie del pie.              |
| <b>PLANTILLA</b>                 | De espuma PU de 10 mm, recubierta con tejido antibacteriano.                                                                                                                          |
| <b>SUELA</b>                     | PU bidensidad, plana para una mayor estabilidad. Excelente resistencia al deslizamiento.                                                                                              |

**bdry**

**ALU-S**

**HSR**

**Shield PRO**



## METROPOLIS

collection

|                                                       | Exigencia                   | Resultados |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
|                                                       | EN ISO 20345:2011           | obtenidos  |
| <b>CORTE</b>                                          |                             |            |
| Permeabilidad al vapor de agua                        | mg/cm <sup>2</sup> *h ≥ 0,8 | 4,2        |
| Coefficiente de permeabilidad                         | mg/cm <sup>2</sup> ≥ 15     | 40,1       |
| <b>FORRO</b>                                          |                             |            |
| Permeabilidad al vapor de agua                        | mg/cm <sup>2</sup> *h ≥ 2   | 11,1       |
| Coefficiente de permeabilidad                         | mg/cm <sup>2</sup> ≥ 20     | 97,7       |
| <b>PUNTERA</b>                                        |                             |            |
| Resistencia al impacto: luz libre                     | mm ≥ 14                     | 16         |
| Resistencia a la compresión: luz libre                | mm ≥ 14                     | 17         |
| <b>PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN</b>                      |                             |            |
| Resistencia a la perforación (EN ISO 12568: 2010)     | N ≥ 1100                    | ≥ 1100     |
| <b>RESISTENCIA ELECTRICA</b>                          |                             |            |
| - En condiciones de humedad (85% de humedad relativa) | MΩ ≥ 0,1                    | 19         |
| - En condiciones secas (30% de humedad relativa)      | MΩ ≤ 1000                   | 364        |
| <b>SUELA</b>                                          |                             |            |
| Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen         | mm <sup>3</sup> ≤ 150       | 42,5       |
| resistencia a la flexión: ampliación de la incisión   | mm ≤ 4                      | 0          |
| Resistencia a los hidrocarburos: cambio de volumen    | % ≤ 12                      | 1,7        |
| Absorción de energía en el talón                      | J ≥ 20                      | 27         |
| Coefficiente de adherencia de la suela sobre          | Condición A ≥ 0,31          | 0,54       |
| ceramic tile with sodium lauryl sulphate              | Condición B ≥ 0,36          | 0,45       |
| Coefficiente de adherencia de la suela sobre          | Condición C ≥ 0,19          | 0,28       |
| baldosas de cerámica con glicerina                    | Condición D ≥ 0,22          | 0,25       |

Perf Italia S.p.A. tutti i diritti sono riservati. I dati presentati in questa pagina sono solo a scopo informativo e non costituiscono garanzia. La versione 1.0 è la più recente.

