

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Artículo                      | GTX21 HIGH   |
| Categoría                     | S3L LG FO SR |
| Tallas                        | 35 - 48      |
| Encajar                       | 11           |
| Peso (la mitad par, talla 42) | 570 g        |
| Metal free                    | No           |
| Certificación                 | CE           |



GTX BOOSTER

collection

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CORTE</b>                     | <b>PU-TEK</b> , tejido resistente a la abrasión y al desgarro, impermeable y transpirable.                                                                                                                                                                     |
| <b>FORRO</b>                     | <b>B-dry</b> , de poliamida, con rápida absorción de la humedad, antibacteriano y altamente transpirable. Garantiza un mayor confort durante toda la jornada laboral. Excelente resistencia a la abrasión.                                                     |
| <b>PUNTERA</b>                   | <b>Alu-S</b> , de aluminio, resistente a <b>200 J</b> .                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN</b> | <b>ShieldPRO</b> , plantilla no metálica compuesta, un <b>40 %</b> más ligera y flexible que las plantillas de acero. Al mismo tiempo, garantiza una mayor protección al cubrir el <b>100 %</b> de la superficie. Certificada según <b>EN ISO 12568:2010</b> . |
| <b>PLANTILLA</b>                 | <b>Memorybed comfortech</b> , con memoria de forma, forrada con tejido antiabrasión.                                                                                                                                                                           |
| <b>SUELA</b>                     | <b>Soft PU</b> , suave para proporcionar un mayor efecto amortiguador. Elevada estabilidad de la suela.                                                                                                                                                        |

#### CORTE

|                                |          |       |      |
|--------------------------------|----------|-------|------|
| Permeabilidad al vapor de agua | mg/cmq*h | ≥ 0,8 | 4,2  |
| Coefficiente de permeabilidad  | mg/cmq   | ≥ 15  | 40,1 |

#### FORRO

|                                |          |      |      |
|--------------------------------|----------|------|------|
| Permeabilidad al vapor de agua | mg/cmq*h | ≥ 2  | 11,1 |
| Coefficiente de permeabilidad  | mg/cmq   | ≥ 20 | 97,7 |

#### PUNTERA

|                                        |    |      |    |
|----------------------------------------|----|------|----|
| Resistencia al impacto: luz libre      | mm | ≥ 14 | 16 |
| Resistencia a la compresión: luz libre | mm | ≥ 14 | 17 |

#### PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

|                                                   |   |        |        |
|---------------------------------------------------|---|--------|--------|
| Resistencia a la perforación (EN ISO 12568: 2010) | N | ≥ 1100 | ≥ 1100 |
|---------------------------------------------------|---|--------|--------|

#### RESISTENCIA ELECTRICA

|                                                       |    |        |     |
|-------------------------------------------------------|----|--------|-----|
| - En condiciones de humedad (85% de humedad relativa) | MΩ | ≥ 0,1  | 19  |
| - En condiciones secas (30% de humedad relativa)      | MΩ | ≤ 1000 | 364 |

#### SUELA

|                                                                                          |                 |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
| Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen                                            | mm <sup>3</sup> | ≤ 150  | 42,5 |
| resistencia a la flexión: ampliación de la incisión                                      | mm              | ≤ 4    | 0    |
| Resistencia a los hidrocarburos: cambio de volumen                                       | %               | ≤ 12   | 1,7  |
| Absorción de energía en el talón                                                         | J               | ≥ 20   | 27   |
| Coefficiente de adherencia de la suela sobre<br>ceramic tile with sodium lauryl sulphate | Condición A     | ≥ 0,31 | 0,54 |
|                                                                                          | Condición B     | ≥ 0,36 | 0,45 |
| Coefficiente de adherencia de la suela sobre<br>baldosas de cerámica con glicerina       | Condición C     | ≥ 0,19 | 0,28 |
|                                                                                          | Condición D     | ≥ 0,22 | 0,25 |

MEMORYBED comfortech

**bdry**

**ALU-S**

**Shield PRO**

