

Artículo	GTX36 HIGH
Categoría	S3L LG FO SR
Tallas	38 - 47
Encajar	11
Peso (la mitad par, talla 42)	650 gr
Metal free	No
Certificación	CE



GTX BOOSTER

collection

CORTE	Pelle flor impermeable y transpirable. Collar acolchado para mayor soporte.
FORRO	B-dry , en poliamida, con rápida absorción de la humedad, antibacteriano, altamente transpirable. Garantiza mayor confort durante toda la jornada laboral. Excelente resistencia a la abrasión.
PUNTERA	Alu-S , en aluminio 200 Joules.
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	ShieldPRO , amagnética en material compuesto, un 40% más ligera y flexible que las láminas de acero. Al mismo tiempo garantiza mayor protección al cubrir el 100% de la superficie. Certificada EN ISO 12568:2010 .
PLANTILLA	Memorybed comfortech , con memoria de forma, forrada en tejido antiabrasión.
SUELA	Soft PU , suave para un mayor efecto amortiguador. Alta estabilidad de la suela.

CORTE

Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h	≥ 0,8	4,2
Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq	≥ 15	40,1

FORRO

Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h	≥ 2	11,1
Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq	≥ 20	97,7

PUNTERA

Resistencia al impacto: luz libre	mm	≥ 14	16
Resistencia a la compresión: luz libre	mm	≥ 14	17

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

Resistencia a la perforación (EN ISO 12568: 2010)	N	≥ 1100	≥ 1100
---	---	--------	--------

RESISTENCIA ELECTRICA

- En condiciones de humedad (85% de humedad relativa)	MΩ	≥ 0,1	19
- En condiciones secas (30% de humedad relativa)	MΩ	≤ 1000	364

SUELA

Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen	mm ³	≤ 150	42,5
resistencia a la flexión: ampliación de la incisión	mm	≤ 4	0
Resistencia a los hidrocarburos: cambio de volumen	%	≤ 12	1,7
Absorción de energía en el talón	J	≥ 20	27
Coefficiente de adherencia de la suela sobre ceramic tile with sodium lauryl sulphate	Condición A	≥ 0,31	0,54
	Condición B	≥ 0,36	0,45
Coefficiente de adherencia de la suela sobre baldosas de cerámica con glicerina	Condición C	≥ 0,19	0,28
	Condición D	≥ 0,22	0,25

MEMORYBED comfortech

bdry

ALU-S

Shield PRO

