



PRODUCT PERFORMANCE PASSION

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Articolo                 | GTX39          |
| Categoria                | S1 PL LG FO SR |
| Misure                   | 35 - 48        |
| Calzata                  | 11             |
| Peso (mezzo paio, tg 42) | 550 gr         |
| Metal free               | No             |
| Certificazione           | CE             |

|                |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TOMAIO</b>  | Pelle scamosciata e <b>Dry-Tech</b> , tessuto 3D altamente traspirante                                                                                                                                                                  |
| <b>FODERA</b>  | <b>B-dry</b> , in poliammide, con assorbimento rapido dell'umidità, antibatterica, altamente traspirante. Assicura maggior comfort durante l'arco dell'intera giornata lavorativa. Ottima resistenza all'abrasione                      |
| <b>PUNTALE</b> | <b>Alu-S</b> , in alluminio 200 Joule                                                                                                                                                                                                   |
| <b>LAMINA</b>  | <b>ShieldPRO</b> , amagnetica in materiale composito, 40% più leggera e flessibile rispetto alle lamine di acciaio. Allo stesso tempo garantisce maggiore protezione ricoprendo il 100% della superficie. Certificata EN ISO 12568:2010 |
| <b>FOOTBED</b> | <b>Memorybed comfortech</b> , a memoria di forma foderato in tessuto antiabrasione                                                                                                                                                      |
| <b>SUOLA</b>   | Soft PU, morbido per un maggior effetto ammortizzante. Elevata stabilità della suola                                                                                                                                                    |

MEMORYBED comfortech

**bdry**

**ALU-S**

**Shield PRO**



## RACER BOOSTER collection

|                                                  | Requisito<br>EN ISO 20345:2022 | Risultato<br>ottenuto |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>TOMAIO</b>                                    |                                |                       |
| Permabilità al vapore d'acqua                    | mg/cm <sup>2</sup> *h ≥ 0,8    | 5,5                   |
| Coefficiente di permeabilità                     | mg/cm <sup>2</sup> ≥ 15        | 49,7                  |
| <b>FODERA</b>                                    |                                |                       |
| Permabilità al vapore d'acqua                    | mg/cm <sup>2</sup> *h ≥ 2      | 11,1                  |
| Coefficiente di permeabilità                     | mg/cm <sup>2</sup> ≥ 20        | 97,7                  |
| <b>PUNTALE</b>                                   |                                |                       |
| Resistenza all'urto: altezza libera              | mm ≥ 14                        | 16                    |
| Resistenza alla compressione: altezza libera     | mm ≥ 14                        | 17                    |
| <b>LAMINA</b>                                    |                                |                       |
| Resistenza alla perforazione (EN ISO 12568:2010) | N ≥ 1100                       | ≥ 1100                |
| <b>RESISTENZA ELETTRICA</b>                      |                                |                       |
| - in ambiente umido (85% umidità relativa)       | MΩ ≥ 0,1                       | 19                    |
| - in ambiente secco (30% umidità relativa)       | MΩ ≤ 1000                      | 364                   |
| <b>SUOLA</b>                                     |                                |                       |
| Resistenza all'abrasione: perdita di volume      | mm <sup>3</sup> ≤ 150          | 42,5                  |
| Resistenza alle flessioni: allargamento intaglio | mm ≤ 4                         | 0                     |
| Resistenza agli idrocarburi: variazione volume   | % ≤ 12                         | 1,7                   |
| Assorbimento di energia del tacco                | J ≥ 20                         | 27                    |
| Resistenza allo scivolamento                     | Condizione A ≥ 0,31            | 0,54                  |
| piastrelle in ceramica con solfato di sodio      | Condizione B ≥ 0,36            | 0,45                  |
| Resistenza allo scivolamento                     | Condizione C ≥ 0,19            | 0,28                  |
| piastrelle in ceramica con glicerina             | Condizione D ≥ 0,22            | 0,25                  |

Versione 2.1

