

Artículo	GTX39 LOW
Categoría	S1 PL LG FO SR - ESD
Tallas	35 - 48
Encajar	11
Peso (la mitad par, talla 42)	550 gr
Metal free	No
Certificación	CE

CORTE	Piel serraje y Dry-Tech , tejido 3D altamente transpirable.
FORRO	B-dry , en poliamida, con rápida absorción de la humedad, antibacteriano, altamente transpirable. Garantiza mayor confort durante toda la jornada laboral. Excelente resistencia a la abrasión.
PUNTERA	Alu-S , en aluminio 200 Joules.
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	ShieldPRO , amagnética en material compuesto, un 40% más ligera y flexible que las láminas de acero. Al mismo tiempo garantiza mayor protección al cubrir el 100% de la superficie. Certificada EN ISO 12568:2010 .
PLANTILLA	Memorybed comfortech , con memoria de forma, forrada en tejido antiabrasión.
SUELA	Soft PU , suave para un mayor efecto amortiguador. Alta estabilidad de la suela.

MEMORYBED comfortech

bdry

ALU-S

Shield PRO



RACER BOOSTER collection

	Exigencia EN ISO 20345:2022	Resultados obtenidos
CORTE		
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cm ² *h ≥ 0,8	4,2
Coefficiente de permeabilidad	mg/cm ² ≥ 15	40,1
FORRO		
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cm ² *h ≥ 2	11,1
Coefficiente de permeabilidad	mg/cm ² ≥ 20	97,7
PUNTERA		
Resistencia al impacto: luz libre	mm ≥ 14	16
Resistencia a la compresión: luz libre	mm ≥ 14	17
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN		
Resistencia a la perforación (EN ISO 12568: 2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
RESISTENCIA ELECTRICA		
- En condiciones de humedad (85% de humedad relativa)	MΩ ≥ 0,1	19
- En condiciones secas (30% de humedad relativa)	MΩ ≤ 1000	364
SUELA		
Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen	mm ³ ≤ 150	42,5
resistencia a la flexión: ampliación de la incisión	mm ≤ 4	0
Resistencia a los hidrocarburos: cambio de volumen	% ≤ 12	1,7
Absorción de energía en el talón	J ≥ 20	27
Coefficiente de adherencia de la suela sobre ceramic tile with sodium lauryl sulphate	Condición A ≥ 0,31	0,54
	Condición B ≥ 0,36	0,45
Coefficiente de adherencia de la suela sobre baldosas de cerámica con glicerina	Condición C ≥ 0,19	0,28
	Condición D ≥ 0,22	0,25

Perf Italia s.r.l. tutti i diritti sono riservati. I dati presentati in questa pagina sono basati sui dati presentati in questa pagina e non sono da considerarsi definitivi. La versione 1.0 è la più recente.

