

 $(\epsilon)$ 

Articolo
Categoria
S3 SRC
Misure
Galzata
Peso (mezzo paio, tg 42)
Metal free

HARLEM
S3 SRC
11
11
Pso (mezzo paio, tg 42)
No

Certificazione

TOMAIO	Pelle fiore impermeabile
FODERA	in tessuto 3D traspirante e resistente alle abrasioni
PUNTALE	in alluminio, 200 Joule
LAMINA	amagnetica in materiale composito, 40% più leggera e flessibile rispetto alle lamine di acciaio. Allo stesso tempo garantisce maggiore protezione ricoprendo il 100% della superficie. Certificata EN ISO 12568:2010
FOOTBED	Garantisce un effetto ammortizzante a tutta la superficie del piede grazie alla struttura multipla in 3D in soffice PU. Antistatico, traspirante, foderato in tessuto antiabrasione
SUOLA	in PU monodensità. Piatta per una migliore stabilità. Ottima resistenza allo scivolamento









## METROPOLIS

	Requisito		Risultato
TOMAIO	EN ISO 20345:2011		ottenuto
Permabilità al vapor d'acqua	mg/cmq*h	≥ 0,8	5,5
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	≥ 15	49,7
FODERA			
Permabilità al vapor d'acqua	mg/cmq*h	≥ 2	5,9
Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	≥ 20	53
PUNTALE			
Resistenza all'urto: altezza libera	mm	≥ 14	14,5
Resistenza alla compressione: altezza libera	mm	≥ 14	20
LAMINA			
Resistenza alla perforazione (EN ISO 12568:2010)	N	≥ 1100	≥ 1100
RESISTENZA ELETTRICA			
- in ambiente umido (85% umidità relativa)	ΜΩ	≥ 0,1	4
- in ambiente secco (30% umidità relativa)	ΜΩ	≤ 1000	178
SUOLA			
Resistenza all'abrasione: perdita di volume	$\text{mm}^3$	≤ 150	35
Resistenza alle flessioni: allargamento intaglio	mm	≤ 4	0
Resistenza agli idrocarburi: variazione volume	%	≤ 12	1,2
Assorbimento di energia del tacco	J	≥ 20	21
Coefficiente di aderenza del battistrada su	tacco a 7°	≥ 0,13	0,16
suolo in acciaio lubrificato da glicerina	in piano	≥ 0,18	0,31
Coefficiente di aderenza del battistrada su	tacco a 7°	≥ 0,28	0,29
suolo in ceramica lubrificato da detergente	in piano	≥ 0,32	0,45

