

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Artículo                      | <b>JAGUAR</b>      |
| Categoría                     | <b>S1 PL SR FO</b> |
| Tallas                        | <b>36 - 47</b>     |
| Encajar                       | <b>11</b>          |
| Peso (la mitad par, talla 42) | <b>575 gr</b>      |
| Metal free                    | <b>Sì</b>          |
| Certificación                 | <b>CE</b>          |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CORTE</b>                     | serraje perforado                                                                                                                                                                                                 |
| <b>FORRO</b>                     | de poliamida, con absorción rápido de la humedad, antibacteriana, altamente transpirable. Asegura mayor confort durante toda la jornada laboral. Optima resistencia a la abrasión.                                |
| <b>PUNTERA</b>                   | no magnético, en material compuesto, 50% más ligero que el acero                                                                                                                                                  |
| <b>PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN</b> | No magnético, en material compuesto, 40% más ligero y más flexible que las láminas de acero. Al mismo tiempo que se garantiza una mayor protección cubriendo 100% de la superficie. Certificado EN ISO 12568:2010 |
| <b>PLANTILLA</b>                 | espuma de poliuretano de 10 mm, forrado con tejido antibacteriano                                                                                                                                                 |
| <b>SUELA</b>                     | una óptima absorción de las tensiones en la columna vertebral, a través del uso de espuma de PU efecto de la memoria y de la superficie cóncava combinada                                                         |

**bdry**

**TAP**  
DEFENCE

**Shield PRO**

**HSR**



## PREDATOR

|                                                       | Exigencia                  | Resultados       |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>CORTE</b>                                          | <b>EN ISO 20345:2022</b>   | <b>obtenidos</b> |
| Permeabilidad al vapor de agua                        | mg/cmq*h $\geq 0,8$        | 5,1              |
| Coefficiente de permeabilidad                         | mg/cmq $\geq 15$           | 47,8             |
| <b>FORRO</b>                                          |                            |                  |
| Permeabilidad al vapor de agua                        | mg/cmq*h $\geq 2$          | 11,1             |
| Coefficiente de permeabilidad                         | mg/cmq $\geq 20$           | 97,7             |
| <b>PUNTERA</b>                                        |                            |                  |
| Resistencia al impacto: luz libre                     | mm $\geq 14$               | 15               |
| Resistencia a la compresión: luz libre                | mm $\geq 14$               | 15               |
| <b>PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN</b>                      |                            |                  |
| Resistencia a la perforación (EN ISO 12568: 2010)     | N $\geq 1100$              | $\geq 1100$      |
| <b>RESISTENCIA ELECTRICA</b>                          |                            |                  |
| - En condiciones de humedad (85% de humedad relativa) | MΩ $\geq 0,1$              | 300              |
| - En condiciones secas (30% de humedad relativa)      | MΩ $\leq 1000$             | 650              |
| <b>SUELA</b>                                          |                            |                  |
| Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen         | mm <sup>3</sup> $\leq 150$ | 40               |
| resistencia a la flexión: ampliación de la incisión   | mm $\leq 4$                | 1,2              |
| Resistencia a los hidrocarburos: cambio de volumen    | % $\leq 12$                | 0,9              |
| Absorción de energía en el talón                      | J $\geq 20$                | 23               |
| Coefficiente de adherencia de la suela sobre          | talón a 7 ° $\geq 0,13$    | 0,14             |
| suelo en acero lubricado por glicerina                | en el plan $\geq 0,18$     | 0,24             |
| Coefficiente de adherencia de la suela sobre          | talón a 7 ° $\geq 0,28$    | 0,60             |
| suelo de cerámica lubricados por el detergente        | en el plan $\geq 0,32$     | 0,80             |

Perf-Italia Srl, todos los derechos reservados. Los datos presentados en esta hoja de datos están sujetos a cambios sin previo aviso debido a la evolución de los materiales y objetos. - versión 1.0

