

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Article                  | <b>JAGUAR</b>   |
| Catégorie                | <b>S1 P SRC</b> |
| Pointures                | <b>36 - 47</b>  |
| Largeur de la chaussure  | <b>11</b>       |
| Poids (demi pied, pt 42) | <b>575 gr</b>   |
| Metal free               | <b>Oui</b>      |
| Certificat               | <b>CE</b>       |

|                                 |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIGE</b>                     | Cuir velours perforé                                                                                                                                                                             |
| <b>DOUBLURE</b>                 | En polyamide à l'absorption rapide de l'humidité, antibactérienne, hautement transpirante. Elle donne un plus haut confort pendant toute la journée de travail. Résistance à l'abrasion optimale |
| <b>EMBOUT</b>                   | amagnétique en matériau composite, 50% plus léger qu'un embout en acier                                                                                                                          |
| <b>SEMELLE ANTI-PERFORATION</b> | anti-perforation amagnétique en matériau composite, 40% plus léger et flexible qu'une lame en acier. Elle donne une protection majeure en couvrant la totalité de la surface du pied             |
| <b>PREMIERE DE PROPRETE</b>     | en mousse PU 10mm, doublée en tissu antibactérien                                                                                                                                                |
| <b>SEMELLE</b>                  | absorption optimale des sollicitations sur la colonne vertébrale, grâce à la présence de PU souple combinée à l'effet mémoire et à la surface concave de la zone                                 |

**bdry**

**TAP**  
DEFENCE

**Shield PRO**

**PSD**  
TECHNOLOGY



## PREDATOR

|                                                  | Requise               | Résultat |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------|
|                                                  | EN ISO 20345:2011     | obtenu   |
| <b>TIGE</b>                                      |                       |          |
| Perméabilité à la vapeur d'eau                   | mg/cmq*h ≥ 0,8        | 5,1      |
| Coefficient de perméabilité                      | mg/cmq ≥ 15           | 47,8     |
| <b>DOUBLURE</b>                                  |                       |          |
| Perméabilité à la vapeur d'eau                   | mg/cmq*h ≥ 2          | 11,1     |
| Coefficient de perméabilité                      | mg/cmq ≥ 20           | 97,7     |
| <b>EMBOUT</b>                                    |                       |          |
| Résistance au choc                               | mm ≥ 14               | 15       |
| Résistance à la compression                      | mm ≥ 14               | 15       |
| <b>Semelle ANTI-PERFORATION</b>                  |                       |          |
| Résistance à la perforation (EN ISO 12568:2010)  | N ≥ 1100              | ≥ 1100   |
| <b>Résistance électrique</b>                     |                       |          |
| - en lieu humide                                 | MΩ ≥ 0,1              | 300      |
| - en lieu sec                                    | MΩ ≤ 1000             | 650      |
| <b>SEMELLE</b>                                   |                       |          |
| Résistance à l'abrasion (perte de volume)        | mm <sup>3</sup> ≤ 150 | 40       |
| Résistance aux flexions                          | mm ≤ 4                | 1,2      |
| Résistance aux hydrocarbures                     | % ≤ 12                | 0,9      |
| Absorption du choc au talon                      | J ≥ 20                | 23       |
| Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure | Talon ≥ 0,13          | 0,14     |
| sur sol en acier lubrifié par glycérine          | Plat ≥ 0,18           | 0,24     |
| Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure | Talon ≥ 0,28          | 0,60     |
| sol en céramique lubrifiée par détergent         | Plat ≥ 0,32           | 0,80     |

Per-Halla Srl, tous les droits réservés. Les données indiquées dans cette fiche sont passibles de modification sans avis préalable en raison de l'évolution des matériaux et des articles. Version 1.0

