

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Articolo                 | <b>JAGUAR</b>      |
| Categoria                | <b>S1 PL SR FO</b> |
| Misure                   | <b>36 - 47</b>     |
| Calzata                  | <b>11</b>          |
| Peso (mezzo paio, tg 42) | <b>575 gr</b>      |
| Metal free               | <b>Si</b>          |
| Certificazione           | <b>CE</b>          |

|                |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TOMAIO</b>  | Crosta scamosciata forata                                                                                                                                                                                            |
| <b>FODERA</b>  | in poliammide, con assorbimento rapido dell'umidità, antibatterica, altamente traspirante. Assicura maggior comfort durante l'arco dell'intera giornata lavorativa. Ottima resistenza all'abrasione                  |
| <b>PUNTALE</b> | in materiale composito amagnetico, 50% più leggero dell'acciaio                                                                                                                                                      |
| <b>LAMINA</b>  | amagnetica in materiale composito, 40% più leggera e flessibile rispetto alle lamine di acciaio. Allo stesso tempo garantisce maggiore protezione ricoprendo il 100% della superficie. Certificata EN ISO 12568:2010 |
| <b>FOOTBED</b> | in poliuretano 10mm espanso, foderato con tessuto antibatterico                                                                                                                                                      |
| <b>SUOLA</b>   | ottimale assorbimento delle sollecitazioni sulla colonna vertebrale, grazie all'utilizzo di PU espanso combinato all'effetto memoria e alla superficie concava dell'area                                             |

**XLTOP**  
DEFENCE

**bdry**

**SHIELD PRO**

**HSR**



## PREDATOR collection

|                                                                                            | Requisito<br>EN ISO 20345:2022                 | Risultato<br>ottenuto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOMAIO</b>                                                                              |                                                |                       |
| Permabilità al vapore d'acqua                                                              | mg/cmq*h $\geq 0,8$                            | 5,1                   |
| Coefficiente di permeabilità                                                               | mg/cmq $\geq 15$                               | 47,8                  |
| <b>FODERA</b>                                                                              |                                                |                       |
| Permabilità al vapore d'acqua                                                              | mg/cmq*h $\geq 2$                              | 11,1                  |
| Coefficiente di permeabilità                                                               | mg/cmq $\geq 20$                               | 97,7                  |
| <b>PUNTALE</b>                                                                             |                                                |                       |
| Resistenza all'urto: altezza libera                                                        | mm $\geq 14$                                   | 24                    |
| Resistenza alla compressione: altezza libera                                               | mm $\geq 14$                                   | 19                    |
| <b>LAMINA</b>                                                                              |                                                |                       |
| Resistenza alla perforazione (EN ISO 12568:2010)                                           | N $\geq 1100$                                  | $\geq 1100$           |
| <b>RESISTENZA ELETTRICA</b>                                                                |                                                |                       |
| - in ambiente umido (85% umidità relativa)                                                 | MΩ $\geq 0,1$                                  | 19                    |
| - in ambiente secco (30% umidità relativa)                                                 | MΩ $\leq 1000$                                 | 364                   |
| <b>SUOLA</b>                                                                               |                                                |                       |
| Resistenza all'abrasione: perdita di volume                                                | mm <sup>3</sup> $\leq 150$                     | 42,5                  |
| Resistenza alle flessioni: allargamento intaglio                                           | mm $\leq 4$                                    | 0                     |
| Resistenza agli idrocarburi: variazione volume                                             | % $\leq 12$                                    | 1,7                   |
| Assorbimento di energia del tacco                                                          | J $\geq 20$                                    | 27                    |
| Coefficiente di aderenza del battistrada su<br>suolo in acciaio lubrificato da glicerina   | tacco a 7° $\geq 0,13$<br>in piano $\geq 0,18$ | 0,14<br>0,24          |
| Coefficiente di aderenza del battistrada su<br>suolo in ceramica lubrificato da detergente | tacco a 7° $\geq 0,28$<br>in piano $\geq 0,32$ | 0,60<br>0,80          |

Perf Italia Srl, tutti i diritti riservati. I dati riportati in questa scheda tecnica sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e degli articoli. Versione 1.1

