

Artículo	LYNX
Categoría	S1 PL SR FO
Tallas	36 - 48
Encajar	11
Peso (la mitad par, talla 42)	560 gr
Metal free	Sí
Certificación	CE

CORTE	Piel flor.
FORRO	En poliamida, con rápida absorción de la humedad, antibacteriano y altamente transpirable. Garantiza el máximo confort durante toda la jornada laboral. Excelente resistencia a la abrasión.
PUNTERA	De material compuesto no magnético, un 50 % más ligera que el acero.
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	No metálica, de material compuesto, un 40 % más ligera y flexible que las plantillas de acero. Al mismo tiempo, ofrece una mayor protección al cubrir el 100 % de la superficie. Certificada según la norma EN ISO 12568:2010.
PLANTILLA	De poliuretano expandido de 10 mm, forrada con tejido antibacteriano. *
SUELA	Óptima absorción de los impactos sobre la columna vertebral, gracias al uso de PU expandido combinado con el efecto memoria y la superficie cóncava en la zona del talón.

bdry

HSR

XLTOP
DEFENCE

ALU-S

Shield PRO



PREDATOR collection

	Exigencia	Resultados
	EN ISO 20345:2022	obtenidos
CORTE		
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h ≥ 0,8	4,2
Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq ≥ 15	40,1
FORRO		
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h ≥ 2	11,1
Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq ≥ 20	97,7
PUNTERA		
Resistencia al impacto: luz libre	mm ≥ 14	16
Resistencia a la compresión: luz libre	mm ≥ 14	17
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN		
Resistencia a la perforación (EN ISO 12568: 2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
RESISTENCIA ELECTRICA		
- En condiciones de humedad (85% de humedad relativa)	MΩ ≥ 0,1	19
- En condiciones secas (30% de humedad relativa)	MΩ ≤ 1000	364
SUELA		
Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen	mm³ ≤ 150	42,5
resistencia a la flexión: ampliación de la incisión	mm ≤ 4	0
Resistencia a los hidrocarburos: cambio de volumen	% ≤ 12	1,7
Absorción de energía en el talón	J ≥ 20	27
Coefficiente de adherencia de la suela sobre	Condición A ≥ 0,31	0,54
ceramic tile with sodium lauryl sulphate	Condición B ≥ 0,36	0,45
Coefficiente de adherencia de la suela sobre	Condición C ≥ 0,19	0,28
balosas de cerámica con glicerina	Condición D ≥ 0,22	0,25

Perf Italia S.p.A. tutti i diritti sono riservati. I dati presentati in questa pagina sono solo a scopo informativo e non costituiscono garanzia. La versione 1.0 è la più recente.

