

Artikel	MAC
Kategorie	S3 SRC
Größen	36 - 47
Fit	11
Gewicht (halbes Paar, Größe 42)	440 gr
Metallfrei	Nein
Zertifizierung	CE

Entwickelt für Unternehmen im industriellen Chemiesektor



CHEM & FOOD collection

OBERE	wasserdichte Mikrofaser
FUTTER-Permeabilitätskoeffizient	aus Polyamid gefertigt, mit schneller Feuchtigkeitsaufnahme, antibakteriell und sehr atmungsaktiv. Sie sorgt für mehr Komfort während des gesamten Arbeitstags. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
Aluminium-TIP,	50 % leichter als Stahl
FOIL	amagnetica in materiale composito, 40% più leggera e flessibile rispetto alle lamine di acciaio. Allo stesso tempo garantisce maggiore protezione ricoprendo il 100% della superficie. Certificata EN ISO 12568:2010
FUSSBETT	aus 10 mm Polyurethanschaum, ausgekleidet mit antibakteriellem Stoff
SALT	KEM in PU Dual-Density, flach für bessere Stabilität. Sehr gute Rutschfestigkeit



	Anforderung EN ISO 20345:2011	Ergebnis erhalten
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h ≥ 0,8	4,1
mg/cm ²	≥ 15	48,7
FUTTER		
Wasserdampfdurchlässigkeit	mg/cm ² *h ≥ 2	5,9
Permeabilitätskoeffizient	mg/cm ² ≥ 20	53
ZEHENKAPPE		
Aufprallfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	14
Druckfestigkeit: Kopffreiheit	mm ≥ 14	15,5
FOIL		
Durchstichwiderstand (EN ISO 12568:2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
ELEKTRISCHER WIDERSTAND		
1. in einer feuchten Umgebung (85 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≥ 0,1	4
2. in trockener Umgebung (30 % relative Luftfeuchtigkeit)	MΩ ≤ 1000	178
SALT		
Abriebfestigkeit: Volumenverlust	mm ³ ≤ 150	35
Biegefestigkeit: Kerbenvergrößerung	mm ≤ 4	0
Kohlenwasserstoffbeständigkeit: Volumenveränderung	% ≤ 12	1,2
Energieabsorption der Ferse	J ≥ 20	21
Profil-Griffkoeffizient auf	tacco a 7" ≥ 0,13	0,16
Stahlboden, der mit Glycerin geschmiert ist	in piano ≥ 0,18	0,31
Profil-Griffkoeffizient auf	tacco a 7" ≥ 0,28	0,29
Keramikboden mit Reinigungsmittel geschmiert	in piano ≥ 0,32	0,45

Perf Italia s.r.l. tutti i diritti riservati. I dati riportati in questa scheda sono solo a scopo informativo e non costituiscono garanzia. Versione 1.6

