

Artículo	MICHIGAN LOW
Categoría	S3 SRC
Tallas	36 - 47
Encajar	11
Peso (la mitad par, talla 42)	510 gr
Metal free	No
Certificación	CE

CORTE	Nubuck hidrófugo y cuero resistente a la abrasión.
FORRO	De poliamida, con rápida absorción de la humedad, antibacteriano y altamente transpirable. Proporciona un mayor confort durante toda la jornada laboral. Excelente resistencia a la abrasión.
PUNTERA	De aluminio, un 50 % más ligera que una puntera de acero.
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	Plantilla antiperforación amagnética de material compuesto, un 40 % más ligera y flexible que una plantilla de acero. Proporciona una mayor protección al cubrir toda la superficie del pie.
PLANTILLA	De espuma de PU de 10 mm, forrada con tejido antibacteriano.
SUELA	De poliuretano, plana para una mayor estabilidad. Excelente resistencia al deslizamiento.

BDRY ALU-S
Shield PRO HSR



METROPOLIS
collection

	Exigencia	Resultados
	EN ISO 20345:2011	obtenidos
CORTE		
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h ≥ 0,8	4,2
Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq ≥ 15	40,1
FORRO		
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h ≥ 2	11,1
Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq ≥ 20	97,7
PUNTERA		
Resistencia al impacto: luz libre	mm ≥ 14	16
Resistencia a la compresión: luz libre	mm ≥ 14	17
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN		
Resistencia a la perforación (EN ISO 12568: 2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
RESISTENCIA ELECTRICA		
- En condiciones de humedad (85% de humedad relativa)	MΩ ≥ 0,1	19
- En condiciones secas (30% de humedad relativa)	MΩ ≤ 1000	364
SUELA		
Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen	mm³ ≤ 150	42,5
resistencia a la flexión: ampliación de la incisión	mm ≤ 4	0
Resistencia a los hidrocarburos: cambio de volumen	% ≤ 12	1,7
Absorción de energía en el talón	J ≥ 20	27
Coefficiente de adherencia de la suela sobre	Condición A ≥ 0,31	0,54
ceramic tile with sodium lauryl sulphate	Condición B ≥ 0,36	0,45
Coefficiente de adherencia de la suela sobre	Condición C ≥ 0,19	0,28
baldosas de cerámica con glicerina	Condición D ≥ 0,22	0,25

Perf-Italia Srl: todos los derechos reservados. Los datos presentados en esta hoja de datos están sujetos a cambios sin previo aviso debido a la evolución de los materiales y objetos. versión 1.0

