

Artículo	NEW ZERMATT WR
Categoría	S3 WR SRC
Tallas	39-48
Encajar	11
Peso (la mitad par, talla 42)	690 gr
Metal free	SI
Certificación	CE

CORTE	Piel flor impermeable, inserto trasero de alta visibilidad.
FORRO	En poliamida, con rápida absorción de la humedad, antibacteriano y altamente transpirable. Garantiza una mayor comodidad durante toda la jornada laboral. Excelente resistencia a la abrasión.
MEMBRANA IMPERMEABLE	Membrana PERF-DRY120, totalmente impermeable y transpirable.
PUNTERA	De material compuesto amagnetico, un 50% más ligera que el acero.
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	Amagnética y fabricada en material compuesto, un 40% más ligera y flexible que las plantillas de acero. Además, ofrece una mayor protección al cubrir el 100% de la superficie. Certificada según la norma EN ISO 12568:2010.
PLANTILLA	En poliuretano expandido de 10 mm, forrada con tejido antibacteriano.
SUELA	Óptima absorción de las tensiones sobre la columna vertebral gracias al uso de PU expandido, combinado con el efecto memoria y la superficie cóncava de apoyo.



WATERPROOF



PERF-DRY120

www.perf-safety.it



E.LITE S
Rain & Cold

	Exigencia EN ISO 20345:2011	Resultados obtenidos
CORTE		
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h ≥ 0,8	4,2
Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq ≥ 15	40,1
FORRO		
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h ≥ 2	11,1
Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq ≥ 20	97,7
PUNTERA		
Resistencia al impacto: luz libre	mm ≥ 14	16
Resistencia a la compresión: luz libre	mm ≥ 14	17
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN		
Resistencia a la perforación (EN ISO 12568: 2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
RESISTENCIA ELECTRICA		
- En condiciones de humedad (85% de humedad relativa)	MΩ ≥ 0,1	19
- En condiciones secas (30% de humedad relativa)	MΩ ≤ 1000	364
SUELA		
Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen	mm³ ≤ 150	42,5
resistencia a la flexión: ampliación de la incisión	mm ≤ 4	0
Resistencia a los hidrocarburos: cambio de volumen	% ≤ 12	1,7
Absorción de energía en el talón	J ≥ 20	27
Coefficiente de adherencia de la suela sobre ceramic tile with sodium lauryl sulphate	Condición A ≥ 0,31	0,54
	Condición B ≥ 0,36	0,45
Coefficiente de adherencia de la suela sobre baldosas de cerámica con glicerina	Condición C ≥ 0,19	0,28
	Condición D ≥ 0,22	0,25

Perf-Italia S.p.A. tutti i diritti sono riservati. I dati presentati in questa pagina sono solo a scopo informativo e non costituiscono garanzia. La versione 1.0 è la più recente.

