

Artículo	OREGON 2
Categoría	S1 P SRC
Tallas	36 - 47
Encajar	11
Peso (la mitad par, talla 42)	460 gr
Metal free	No
Certificación	CE

CORTE	Cuero de terciopelo y tejido 3D altamente transpirable.
FORRO	En poliamida de absorción rápida de la humedad, antibacteriano y altamente transpirable. Proporciona mayor confort durante toda la jornada laboral. Resistencia óptima a la abrasión.
PUNTERA	De aluminio, un 50 % más ligera que una puntera de acero.
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	Antimagnética, fabricada en material compuesto, un 40 % más ligera y flexible que una lámina de acero. Ofrece una mayor protección cubriendo toda la superficie del pie.
PLANTILLA	De espuma PU de 10 mm, recubierta con tejido antibacteriano.
SUELA	PU bidensidad, plana para una mayor estabilidad. Excelente resistencia al deslizamiento.

bdry

ALU-S

HSR

Shield PRO



METROPOLIS

collection

CORTE	Exigencia EN ISO 20345:2011	Resultados obtenidos
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h ≥ 0,8	4,2
Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq ≥ 15	40,1
FORRO		
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h ≥ 2	11,1
Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq ≥ 20	97,7
PUNTERA		
Resistencia al impacto: luz libre	mm ≥ 14	16
Resistencia a la compresión: luz libre	mm ≥ 14	17
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN		
Resistencia a la perforación (EN ISO 12568: 2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
RESISTENCIA ELECTRICA		
- En condiciones de humedad (85% de humedad relativa)	MΩ ≥ 0,1	19
- En condiciones secas (30% de humedad relativa)	MΩ ≤ 1000	364
SUELA		
Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen	mm³ ≤ 150	42,5
resistencia a la flexión: ampliación de la incisión	mm ≤ 4	0
Resistencia a los hidrocarburos: cambio de volumen	% ≤ 12	1,7
Absorción de energía en el talón	J ≥ 20	27
Coefficiente de adherencia de la suela sobre ceramic tile with sodium lauryl sulphate	Condición A ≥ 0,31 Condición B ≥ 0,36	0,54 0,45
Coefficiente de adherencia de la suela sobre baldosas de cerámica con glicerina	Condición C ≥ 0,19 Condición D ≥ 0,22	0,28 0,25

Perf Italia S.p.A. tutti i diritti sono riservati. I dati presentati in questa pagina sono basati sui dati presentati in questa pagina e non sono da considerarsi definitivi. Versione 1.0

