

Artículo	PB1C Black Low
Categoría	S3 SRC
Tallas	36 - 48
Encajar	11
Peso (la mitad par, talla 42)	640 gr
Metal free	No
Certificación	CE



BASES

collection

CORTE	Piel flor pull-up hidrofugada.
FORRO	Forro B-Dry de poliamida , con elevada capacidad de absorción y evacuación de la humedad, tratamiento antibacteriano y alta transpirabilidad. Proporciona un mayor confort durante toda la jornada laboral. Excelente resistencia a la abrasión.
PUNTERA	Acero , resistencia al impacto de 200 J, libre de níquel.
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	Plantilla antiperforación no metálica multicapa, un 40 % más ligera y flexible que las plantillas de acero. Garantiza la protección del 100 % de la superficie plantar. Certificada conforme a la ISO 12568:2010 .
PLANTILLA	Poliuretano expandido de 10 mm, revestida con tejido antibacteriano.
SUELA	Suela BASES de poliuretano de doble densidad, con excelente absorción de la energía en la zona del talón, reduciendo las sollicitaciones sobre la columna vertebral y proporcionando la máxima estabilidad durante la marcha.

CORTE

Permeabilidad al vapor de agua	mg/cm ² *h	≥ 0,8	4,2
Coefficiente de permeabilidad	mg/cm ²	≥ 15	40,1

FORRO

Permeabilidad al vapor de agua	mg/cm ² *h	≥ 2	11,1
Coefficiente de permeabilidad	mg/cm ²	≥ 20	97,7

PUNTERA

Resistencia al impacto: luz libre	mm	≥ 14	16
Resistencia a la compresión: luz libre	mm	≥ 14	17

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

Resistencia a la perforación (EN ISO 12568: 2010)	N	≥ 1100	≥ 1100
---	---	--------	--------

RESISTENCIA ELECTRICA

- En condiciones de humedad (85% de humedad relativa)	MΩ	≥ 0,1	19
- En condiciones secas (30% de humedad relativa)	MΩ	≤ 1000	364

SUELA

Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen	mm ³	≤ 150	42,5
resistencia a la flexión: ampliación de la incisión	mm	≤ 4	0
Resistencia a los hidrocarburos: cambio de volumen	%	≤ 12	1,7
Absorción de energía en el talón	J	≥ 20	27
Coefficiente de adherencia de la suela sobre ceramic tile with sodium lauryl sulphate	Condición A	≥ 0,31	0,54
	Condición B	≥ 0,36	0,45
Coefficiente de adherencia de la suela sobre baldosas de cerámica con glicerina	Condición C	≥ 0,19	0,28
	Condición D	≥ 0,22	0,25

MEMORYBED confortech

bdry

ALU-S

Shield PRO

