

Artículo	PB1C Brown high
Categoría	S3 SRC
Tallas	36 - 48
Encajar	11
Peso (la mitad par, talla 42)	650 gr
Metal free	No
Certificación	CE

CORTE	Piel flor pull-up hidrofugada.
FORRO	Forro B-Dry de poliamida , con elevada capacidad de absorción y evacuación de la humedad, tratamiento antibacteriano y alta transpirabilidad. Proporciona un mayor confort durante toda la jornada laboral. Excelente resistencia a la abrasión.
PUNTERA	Acero , resistencia al impacto de 200 J, libre de níquel.
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	Plantilla antiperforación no metálica multicapa, un 40 % más ligera y flexible que las plantillas de acero. Garantiza la protección del 100 % de la superficie plantar. Certificada conforme a la ISO 12568:2010 .
PLANTILLA	Poliuretano expandido de 10 mm, revestida con tejido antibacteriano.
SUELA	Suela BASES de poliuretano de doble densidad, con excelente absorción de la energía en la zona del talón, reduciendo las sollicitaciones sobre la columna vertebral y proporcionando la máxima estabilidad durante la marcha.



	Exigencia EN ISO 20345:2011	Resultados obtenidos
CORTE		
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h ≥ 0,8	4,2
Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq ≥ 15	40,1
FORRO		
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h ≥ 2	11,1
Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq ≥ 20	97,7
PUNTERA		
Resistencia al impacto: luz libre	mm ≥ 14	16
Resistencia a la compresión: luz libre	mm ≥ 14	17
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN		
Resistencia a la perforación (EN ISO 12568: 2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
RESISTENCIA ELECTRICA		
- En condiciones de humedad (85% de humedad relativa)	MΩ ≥ 0,1	19
- En condiciones secas (30% de humedad relativa)	MΩ ≤ 1000	364
SUELA		
Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen	mm³ ≤ 150	42,5
resistencia a la flexión: ampliación de la incisión	mm ≤ 4	0
Resistencia a los hidrocarburos: cambio de volumen	% ≤ 12	1,7
Absorción de energía en el talón	J ≥ 20	27
Coefficiente de adherencia de la suela sobre ceramic tile with sodium lauryl sulphate	Condición A ≥ 0,31	0,54
	Condición B ≥ 0,36	0,45
Coefficiente de adherencia de la suela sobre baldosas de cerámica con glicerina	Condición C ≥ 0,19	0,28
	Condición D ≥ 0,22	0,25

Perf-Italia Srl, todos los derechos reservados. Los datos presentados en esta hoja de datos están sujetos a cambios sin previo aviso debido a la evolución de los materiales y objetos. versión 1.0

