

Artículo	PB1C Brown Low
Categoría	S3 SRC
Tallas	36 - 48
Encajar	11
Peso (la mitad par, talla 42)	640 gr
Metal free	No
Certificación	CE

CORTE	Piel flor pull-up hidrofugada
FORRO	Forro: B-Dry, de poliamida con rápida absorción de la humedad, antibacteriano y altamente transpirable. Proporciona un mayor confort durante toda la jornada laboral. Excelente resistencia a la abrasión.
PUNTERA	Acero, acero, 200 J, libre de níquel
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	Plantilla antiperforación: no metálica, de material compuesto, un 40 % más ligera y más flexible que una plantilla de acero. Protección contra la perforación que cubre toda la superficie del pie.
PLANTILLA	Plantilla interior: espuma de PU de 10 mm, forrada con tejido antibacteriano.
SUELA	Suela BASES, óptima absorción de los impactos sobre la columna vertebral gracias al uso de poliuretano de doble densidad. Máxima estabilidad durante la marcha.

TOP
DEFENCE

bdry

ALU-S

Shield PRO



BASES
collection

CORTE	Exigencia EN ISO 20345:2011	Resultados obtenidos
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cm ² *h ≥ 0,8	4,2
Coefficiente de permeabilidad	mg/cm ² ≥ 15	40,1
FORRO		
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cm ² *h ≥ 2	11,1
Coefficiente de permeabilidad	mg/cm ² ≥ 20	97,7
PUNTERA		
Resistencia al impacto: luz libre	mm ≥ 14	16
Resistencia a la compresión: luz libre	mm ≥ 14	17
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN		
Resistencia a la perforación (EN ISO 12568: 2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
RESISTENCIA ELECTRICA		
- En condiciones de humedad (85% de humedad relativa)	MΩ ≥ 0,1	19
- En condiciones secas (30% de humedad relativa)	MΩ ≤ 1000	364
SUELA		
Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen	mm ³ ≤ 150	42,5
resistencia a la flexión: ampliación de la incisión	mm ≤ 4	0
Resistencia a los hidrocarburos: cambio de volumen	% ≤ 12	1,7
Absorción de energía en el talón	J ≥ 20	27
Coefficiente de adherencia de la suela sobre ceramic tile with sodium lauryl sulphate	Condición A ≥ 0,31	0,54
	Condición B ≥ 0,36	0,45
Coefficiente de adherencia de la suela sobre baldosas de cerámica con glicerina	Condición C ≥ 0,19	0,28
	Condición D ≥ 0,22	0,25

Perf Italia s.r.l. tutti i diritti sono riservati. I dati presentati in questa pagina sono stati ottenuti da test effettuati su prototipi e non su prodotti finali. I dati possono variare in base alle condizioni di utilizzo e alle caratteristiche dei materiali. Versione 1.0

