

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Article                  | PB1C WR BROWN HIGHT (HURON TORISON PRO) |
| Catégorie                | S3 WR SRC                               |
| Pointures                | 36 - 48                                 |
| Largeur de la chaussure  | 11                                      |
| Poids (demi pied, pt 42) | 700 gr                                  |
| Metal free               | No                                      |
| Certificat               | CE                                      |

|                                |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIGE</b>                    | Cuir pleine fleur pull-up hydrofuge                                                                                                                                                  |
| <b>DOUBLURE</b>                | membrane PERF-DRY120, totalement imperméable et respirante. Résistance à l'abrasion optimale                                                                                         |
| <b>EMBOUT</b>                  | Acier, 200 Joule, nickel free                                                                                                                                                        |
| <b>SEMELE ANTI-PERFORATION</b> | Anti-perforation amagnétique en matériau composite, 40% plus léger et flexible qu'une lame en acier. Elle donne une protection majeure en couvrant la totalité de la surface du pied |
| <b>PREMIERE DE PROPRETE</b>    | En mousse PU 10mm, doublée en tissu antibactérien                                                                                                                                    |
| <b>SEMELE</b>                  | BASES, une absorption optimale des contraintes exercées sur la colonne vertébrale grâce à l'utilisation de polyuréthane double densité. Une stabilité maximale lors de la marche     |

PERF-DRY120

**WATERPROOF**

**Shield PRO**

**PSD**  
TECHNOLOGY

**TAP**  
DEFENCE



**BASES**  
RAIN & COLD

|                                                  | Requise                     | Vibram<br>Résultat |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>TIGE</b>                                      | EN ISO 20345:2011           | obtenu             |
| Perméabilité à la vapeur d'eau                   | mg/cmq*h ≥ 0,8              | 3,4                |
| Coefficient de perméabilité                      | mg/cmq ≥ 15                 | 34,6               |
| <b>DOUBLURE</b>                                  |                             |                    |
| Perméabilité à la vapeur d'eau                   | mg/cmq*h ≥ 2                | 11,1               |
| Coefficient de perméabilité                      | mg/cmq ≥ 20                 | 97,7               |
| <b>EMBOUT</b>                                    |                             |                    |
| Résistance au choc                               | mm ≥ 14                     | 14,5               |
| Résistance à la compression                      | mm ≥ 14                     | 14,5               |
| <b>Semelle ANTI-PERFORATION</b>                  |                             |                    |
| Résistance à la perforation (EN ISO 12568:2010)  | N ≥ 1100                    | ≥ 1100             |
| <b>Résistance électrique</b>                     |                             |                    |
| - en lieu humide                                 | MΩ ≥ 0,1                    | 14                 |
| - en lieu sec                                    | MΩ ≤ 1000                   | 100                |
| <b>SEMELE</b>                                    |                             |                    |
| Résistance à l'abrasion (perte de volume)        | mm³ ≤ 150                   | 57                 |
| Résistance aux flexions                          | mm ≤ 4                      | 1                  |
| Résistance aux hydrocarbures                     | % ≤ 12                      | 0.44               |
| Absorption du choc au talon                      | J ≥ 20                      | 34                 |
| Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure |                             |                    |
| sur sol en acier lubrifié par glycérine          | Talon ≥ 0,13<br>Plat ≥ 0,18 | 0.17<br>0.22       |
| Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure |                             |                    |
| sol en céramique lubrifiée par détergent         | Talon ≥ 0,28<br>Plat ≥ 0,32 | 0.38<br>0.49       |

évolution des matériaux et des articles - Version 1.0

