

Artículo	SHOOTER BLACK
Categoría	S3L FO CI SR LG
Tallas	38 - 47
Encajar	11
Peso (la mitad par, talla 42)	640 gr
Metal free	SI
Certificación	CE



E.LITE
collection

CORTE	Impermeable y transpirable. Inserto posterior de alta visibilidad. Collarín acolchado para una mayor comodidad.
FORRO	De poliamida, con rápida absorción de la humedad, antibacteriano y altamente transpirable. Garantiza un mayor confort durante todo el día de trabajo. Óptima resistencia a la abrasión.
PUNTERA	De material compuesto amagnético, un 50 % más ligera que el acero.
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	Amagnética, de material compuesto, un 40 % más ligera y flexible que las láminas de acero. Al mismo tiempo, garantiza una mayor protección, cubriendo el 100 % de la superficie. Certificada según EN ISO 12568:2010.
PLANTILLA	De poliuretano expandido de 10 mm, forrada con tejido antibacteriano
SUELA	Óptima absorción de las cargas sobre la columna vertebral gracias al uso de PU expandido combinado con el efecto memoria y a la superficie cóncava del área.

CORTE

Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h	≥ 0,8	4,2
Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq	≥ 15	40,1

FORRO

Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h	≥ 2	11,1
Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq	≥ 20	97,7

PUNTERA

Resistencia al impacto: luz libre	mm	≥ 14	16
Resistencia a la compresión: luz libre	mm	≥ 14	17

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

Resistencia a la perforación (EN ISO 12568: 2010)	N	≥ 1100	≥ 1100
---	---	--------	--------

RESISTENCIA ELECTRICA

- En condiciones de humedad (85% de humedad relativa)	MΩ	≥ 0,1	19
- En condiciones secas (30% de humedad relativa)	MΩ	≤ 1000	364

SUELA

Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen	mm³	≤ 150	42,5
resistencia a la flexión: ampliación de la incisión	mm	≤ 4	0
Resistencia a los hidrocarburos: cambio de volumen	%	≤ 12	1,7
Absorción de energía en el talón	J	≥ 20	27
Coefficiente de adherencia de la suela sobre ceramic tile with sodium lauryl sulphate	Condición A	≥ 0,31	0,54
	Condición B	≥ 0,36	0,45
Coefficiente de adherencia de la suela sobre baldosas de cerámica con glicerina	Condición C	≥ 0,19	0,28
	Condición D	≥ 0,22	0,25

bdry

TOP
DEFENCE

Shield PRO

PSD
TECHNOLOGY

