

Artículo **SHOOTER BROWN**
Categoría **S3L FO CI SR LG**
Tallas **36 - 47**
Encajar **11**
Peso (la mitad par, talla 42) **640 gr**
Metal free **SI**
Certificación **CE**



E.LITE
collection

CORTE	Piel nobuk impermeable
FORRO	en poliamida, con rápida absorción de la humedad, antibacteriano y altamente transpirable. Asegura un mayor confort durante toda la jornada laboral. Excelente resistencia a la abrasión
PUNTERA	en material compuesto amagnético, un 50% más ligera que el acero
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	amagnética en material compuesto, un 40% más ligera y flexible que las láminas de acero. Al mismo tiempo garantiza una mayor protección cubriendo el 100% de la superficie. Certificada según EN ISO 12568:2010
PLANTILLA	en poliuretano expandido de 10 mm, forrado con tejido antibacteriano
SUELA	óptima absorción de las sollicitaciones sobre la columna vertebral, gracias al uso de PU expandido combinado con el efecto memoria y a la superficie cóncava de contacto del área

CORTE

Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h	≥ 0,8	4,2
Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq	≥ 15	40,1

FORRO

Permeabilidad al vapor de agua	mg/cmq*h	≥ 2	11,1
Coefficiente de permeabilidad	mg/cmq	≥ 20	97,7

PUNTERA

Resistencia al impacto: luz libre	mm	≥ 14	16
Resistencia a la compresión: luz libre	mm	≥ 14	17

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

Resistencia a la perforación (EN ISO 12568: 2010)	N	≥ 1100	≥ 1100
---	---	--------	--------

RESISTENCIA ELECTRICA

- En condiciones de humedad (85% de humedad relativa)	MΩ	≥ 0,1	19
- En condiciones secas (30% de humedad relativa)	MΩ	≤ 1000	364

SUELA

Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen	mm ³	≤ 150	42,5
resistencia a la flexión: ampliación de la incisión	mm	≤ 4	0
Resistencia a los hidrocarburos: cambio de volumen	%	≤ 12	1,7
Absorción de energía en el talón	J	≥ 20	27
Coefficiente de adherencia de la suela sobre ceramic tile with sodium lauryl sulphate	Condición A	≥ 0,31	0,54
	Condición B	≥ 0,36	0,45
Coefficiente de adherencia de la suela sobre baldosas de cerámica con glicerina	Condición C	≥ 0,19	0,28
	Condición D	≥ 0,22	0,25

