

Artículo	TEMPEST
Categoría	S1 P SRC
Tallas	36 - 48
Encajar	11
Peso (la mitad par, talla 42)	520 gr
Metal free	SI
Certificación	CE



E.LITE
collection

CORTE	Piel serraje afelpada perforada.
FORRO	De poliamida, con rápida absorción de la humedad, antibacteriano y altamente transpirable. Garantiza una mayor comodidad durante toda la jornada laboral. Excelente resistencia a la abrasión.
PUNTERA	Material compuesto amagnetico, un 50% más ligero que el acero.
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	Amagnética de material compuesto, un 40 % más ligera y flexible que la de acero. Al mismo tiempo garantiza una mayor protección al cubrir el 100 % de la superficie. Certificada EN ISO 12568:2010.
PLANTILLA	De poliuretano de 10 mm de espesor, forrada con tejido antibacteriano
SUELA	Excelente absorción de las tensiones sobre la columna vertebral gracias al uso de PU expandido, combinado con el efecto memoria y con la superficie cóncava de la zona del talón.

CORTE

Permeabilidad al vapor de agua	mg/cm ² *h	≥ 0,8	4,2
Coefficiente de permeabilidad	mg/cm ²	≥ 15	40,1

FORRO

Permeabilidad al vapor de agua	mg/cm ² *h	≥ 2	11,1
Coefficiente de permeabilidad	mg/cm ²	≥ 20	97,7

PUNTERA

Resistencia al impacto: luz libre	mm	≥ 14	16
Resistencia a la compresión: luz libre	mm	≥ 14	17

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

Resistencia a la perforación (EN ISO 12568: 2010)	N	≥ 1100	≥ 1100
---	---	--------	--------

RESISTENCIA ELECTRICA

- En condiciones de humedad (85% de humedad relativa)	MΩ	≥ 0,1	19
- En condiciones secas (30% de humedad relativa)	MΩ	≤ 1000	364

SUELA

Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen	mm ³	≤ 150	42,5
resistencia a la flexión: ampliación de la incisión	mm	≤ 4	0
Resistencia a los hidrocarburos: cambio de volumen	%	≤ 12	1,7
Absorción de energía en el talón	J	≥ 20	27
Coefficiente de adherencia de la suela sobre ceramic tile with sodium lauryl sulphate	Condición A	≥ 0,31	0,54
Coefficiente de adherencia de la suela sobre baldosas de cerámica con glicerina	Condición B	≥ 0,36	0,45
	Condición C	≥ 0,19	0,28
	Condición D	≥ 0,22	0,25

