

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Articolo                        | <b>TYPHOON LOW</b> |
| Kategorie                       | <b>S3 SRC</b>      |
| Größen                          | <b>36 - 48</b>     |
| Fit                             | <b>11</b>          |
| Gewicht (halbes Paar, Größe 42) | <b>540 gr</b>      |
| Metallfrei.                     | <b>Ja.</b>         |
| Zertifizierung                  | <b>CE</b>          |

|                   |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBERE</b>      | wasserdichtes Nubuck und abriebfestes Leder                                                                                                                                                                |
| <b>FUTTER</b>     | aus Polyamid gefertigt, mit schneller Feuchtigkeitsaufnahme, antibakteriell und sehr atmungsaktiv. Sie sorgt für mehr Komfort während des gesamten Arbeitstags. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit            |
| <b>ZEHENKAPPE</b> | aus nichtmagnetischem Verbundwerkstoff, 50 % leichter als Stahl                                                                                                                                            |
| <b>LAMINA</b>     | Nichtmagnetisches Verbundwerkstoff, 40 % leichter und flexibler als Stahlbleche. Gleichzeitig garantiert sie einen besseren Schutz, indem sie 100 % der Oberfläche bedeckt. EN ISO 12568:2010 zertifiziert |
| <b>FUSSBETT</b>   | aus 10 mm Polyurethanschaum, ausgekleidet mit antibakteriellem Stoff                                                                                                                                       |
| <b>SOHLE</b>      | optimale Absorption von Belastungen auf die Wirbelsäule, dank der Verwendung von PU-Schaum in Kombination mit dem Gedächtniseffekt und der konkaven Oberfläche des Bereichs                                |

**bdry**

**TAP**  
DEFENCE

**Shield PRO**

**PSD**  
TECHNOLOGY



**E.LITE**  
collection

|                                                        | Anforderung<br>EN ISO 20345:2011 | Ergebnis<br>erhalten |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>OBERE</b>                                           |                                  |                      |
| Wasserdampfdurchlässigkeit                             | mg/cm <sup>2</sup> *h ≥ 0,8      | 4,7                  |
| LINING-Permeabilitätskoeffizient                       | mg/cm <sup>2</sup> ≥ 15          | 42,8                 |
| <b>LINING</b>                                          |                                  |                      |
| Wasserdampfdurchlässigkeit                             | mg/cm <sup>2</sup> *h ≥ 2        | 11,1                 |
| Permeabilitätskoeffizient                              | mg/cm <sup>2</sup> ≥ 20          | 97,7                 |
| <b>ZEHENKAPPE</b>                                      |                                  |                      |
| Aufprallwiderstand: Kopffreiheit                       | mm ≥ 14                          | 14                   |
| Druckfestigkeit: Kopffreiheit                          | mm ≥ 14                          | 14                   |
| <b>FOIL</b>                                            |                                  |                      |
| Stichwiderstand (EN ISO 12568:2010)                    | N ≥ 1100                         | ≥ 1100               |
| <b>ELEKTRISCHER WIDERSTAND</b>                         |                                  |                      |
| in feuchter Umgebung (85 % relative Luftfeuchtigkeit)  | MΩ ≥ 0,1                         | 300                  |
| in trockener Umgebung (30 % relative Luftfeuchtigkeit) | MΩ ≤ 1000                        | 650                  |
| <b>SOLE</b>                                            |                                  |                      |
| Abriebfestigkeit: Volumenverlust mm <sup>3</sup>       | ≤ 150                            | 45                   |
| Widerstand gegen Biegen: Kerbenvergrößerung mm         | ≤ 4                              | 1,5                  |
| Widerstand gegen Kohlenwasserstoffe: %ige Veränderung  | ≤ 12                             | 1,1                  |
| Fersenenergieabsorption                                | J ≥ 20                           | 1,1                  |
| Profilgriffkoeffizient an der                          | Ferse bei 7° ≥ 0,13              | 23                   |
| Boden aus Stahl, geschmiert mit Glycerin               | in Flach ≥ 0,18                  | 0,15                 |
| Profil-Griffkoeffizient an der                         | Ferse bei 7° ≥ 0,28              | 0,19                 |
| keramischer Boden mit Waschmittel                      | geschmiert auf flachen ≥ 0,32    | 0,33                 |
|                                                        |                                  | 0,46                 |

Perf-Italia Srl, tutti i diritti riservati. I dati riportati in questa scheda tecnica sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e degli articoli. Versione 1.1.3

